

## 電気炉酸化スラグ研掃材

# ウインドスターズ



### 1. ウインドスターズとは

電気炉製鋼所から得られる副産物の酸化スラグを風砕処理したリサイクル素材です。スラグを1,500℃前後の溶解状態から、高圧ブローで飛ばしミストで急冷、表面張力の作用で球体になっています。天然骨材にない種々の特徴を持つセラミック骨材(粗・細骨材)としました。

### 2. 一般的特徴

- (1) 色調は黒色、球形に近い形状をしています。
- (2) 高温急冷処理の為、天然のものとは異なり、粘土、有機不純物、塩分は全く含まれていません。
- (3) 主要な鉱物組成はFeO、CaO、SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>から成り、これら酸化物は各々高温下で生成され安定した鉱物相になります。
- (4) 新モース硬度で6以上有り、耐磨耗性にも優れています。
- (5) 耐酸・耐アルカリ性などの特性があります。

### 3. 化学組成分析例 (代表値)

単位(%)

CaO	SiO <sub>2</sub>	MnO	MgO	FeO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	TiO <sub>2</sub>	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	S	total	T.Fe
22.93	18.09	9.84	5.20	29.20	6.24	15.57	3.53	1.71	0.168	0.0008	99.23	24.29

### 4. 品質 (代表値)

遊離ケイ酸	見掛け密度	モース硬さ	遊離湿分	抽出水の電気伝導率	水可溶性塩分
1%以下	3.60kg/dm <sup>3</sup>	6以上	0.01%	8.8mS/m	0.0025%以下

### 5. 粒度規格

単位(mm)

6号	5号	4号	3号	特S
0.6~0.3	1.2~0.6	2.5~1.2	5.0~2.5	2.5~0.6

※「各20kgPE袋」及び「1tフレコン詰」または「置き場渡し」。

### 6. プラスト材として

- (1) 硬く、靱性があり、ショット形状の為プラスト材に適しています。
- (2) 内部気泡はほとんど無く、珪砂や多くのスラグ系研掃材に比較して割れや粉塵は少なくなります。
- (3) 酸化鉄の含有量が多く、重い為流速は遅めになります。通常より高めの圧力でご使用下さい。
- (4) JIS Z0312 プラスト処理用非金属系研削材 相当品です。(種類:製鋼スラグ)
- (5) 溶出試験は環境基本法(土壌の汚染に係る環境基準(環境庁告示第46号))に合格しています。